

日藻

1Dayコート

床用速硬モルタル



★ 抜群の作業性を誇り、平滑な床仕上げが出来ます。

★ 収縮が少なく、凹み補修にも適応。

★ 4～20mm厚までの塗り厚に対応。

★ 刷毛引き仕上げができ、仕上がり色はコンクリート近似色です。




★ 耐摩耗性・圧縮強度等に優れ、露出仕上げが可能です。(溶剤系シーラーも可)



標準仕様

1Dayコート	適用部位	適用下地	仕上げ	標準調合	塗厚	標準施工面積
20kg	床面補修	モルタル、 コンクリート	仕上げ塗材 塗膜防水 露出仕上げ	清水 3.4～3.70	4～20mm	2.5㎡ (4m/m厚)

 日藻工材株式会社

施 工 方 法

下地の清掃

施工箇所の汚れをブラシやサンダー等で除去し、水洗い清掃または高圧水洗浄を行って下さい。

※浮きや剥離の原因となりますので、清掃は入念に行ってください。

下地処理

清掃・乾燥後、日藻プライマーを塗布して下さい。

※吸水の激しい下地では日藻プライマーを2回塗りして下さい。

練り混ぜ

5kgに対し、清水0.85ℓ～0.93ℓで混ぜて下さい。

※ミキサー等で練る際にはダマが残らないよう、しっかりと練り混ぜて下さい。

※混練水は標準仕様時で0.85ℓ/袋を目安に施工して下さい。施工条件に応じて水量を調整して下さい。

※強度低下や仕上がりに支障をきたす為、規定水量内でお使い下さい。

※混練後の材料は夏期25分以内、冬期50分以内に使い切ってください。

塗りつけ

コテ圧をかけ下地に擦り込むように塗りつけた後、施工厚まで塗り付けて下さい。

厚塗り一発仕上げは施工不良のおそれがありますので避けて下さい。

塗り付けの際にある程度ムラ直しをする感じで施工を行い、乾き具合を確認した後、押さえて下さい。

養生

施工初期の雨打たれ等は強度不足の原因となりますので、降雨等が予想される場合はシートを掛ける等の養生を行ってください。

※炎天下での施工や塗付け面等の乾燥が激しい場合には施工翌日以降に散水養生を行ってください。


荷 姿

5kg×4袋／缶

使用上の 注意

- 練り混ぜに使用する水は水道水等の清水を使用して下さい。
- 速硬性に影響を及ぼしますので他の材料混入を避けて下さい。
- 仕上げムラのできる原因になりますので雨天での施工は避けて下さい。
- 気温5℃～35℃の範囲で使用し、許容を超える場合は施工を控えて下さい。
- 特に雨うたれ後の面は、下地が十分に乾燥してから清掃し、施工して下さい。

試験成績書等は別紙お取り寄せください。

 日藻五材株式会社

〒174-0043 東京都板橋区坂下2-13-18
TEL.03(5392)1007(代) FAX.03(5392)1023

