

白華抑制剤

ホールドB

エマルジョンタイプ

白華を抑えて“美しい仕上がり”

用途

モルタル・コンクリート・セメント二次製品の白華抑制

特徴

- I エマルジョンタイプです。混和水の水温の変化にも均一に分散し、有効に働きます。
- II 工事施工時の一次白華の抑制と、完成後の雨水の浸透による二次的白華も抑制します。
- III セメントを使用した加工成型品・現場施工工事が、四季を通して美しく仕上がります。

標準使用量

用途	ホールドB
現場調合モルタル(セメント25kg当り)	1,000cc
プレミックスモルタル(25kg当り)	500cc

※ホールドBは原液のまま、所定の量を練り水の一部としてモルタル・コンクリートに投入し練り混ぜてご使用下さい。

梱包仕様

4000cc×4本/箱

使用方法及び使用上の注意

- エマルジョンになっておりますが、沈降分離することがあります。よく振ってご使用下さい。
(効果は変わりません。)
- 全体の練り水が多くならないように少なめの水に分散し、徐々に水を加えて練り上げるようにして下さい。
- 硬化途中で雨に当たると白華抑制能力が著しく低下します。施工後24時間以内に雨が予想される場合は養生して下さい。
- 水系です。氷点下になりますと氷結します。
- 他の混和剤との併用は避けて下さい。分散剤・合成樹脂等によりましては、白華防止効果を低減させる事があります。

取扱い上の注意

- ※ 目や口に入った場合は、直ぐに清水で最低15分間洗い流した後、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- ※ 皮膚に付着した場合は、付着した部分を水で洗い流し、状況に応じ医師の診断を受けて下さい。
- ※ 誤って飲み込んだ場合は、直ちに多量の水を飲み、吐き出した後、医師の診断を受けて下さい。
- ※ 使用目的以外には使用しないで下さい。

 日藻五材株式会社

〒174-0043 東京都板橋区坂下2丁目13番18号
TEL 03(5392)1007(代) FAX 03(5392)1023