

冬期の迅速な左官工事に



クイック エース

軽量・砂モルタル専用

壁モルタルの凝結促進剤

冬期の左官工事で既調合モルタルや軽量・普通モルタルのしまりが遅くなることにより作業仕舞の区切りがつかなく、困る場面が多くありますがあう安心です。

弊社では土間用凝結促進剤ハードンエースの特性を生かして壁モルタル用に改良し、凝結促進・作業性の向上・ドライアウト防止等、効果抜群のクイック・エースを上市することになりました。作業効率化に画期的な効果を発揮するクイック・エースを是非お試し下さい。

製造元



日藻工業株式会社

クイック・エースの特長

1. 大幅な時間短縮

クイック・エースは冬期の既調合モルタル・軽量・普通モルタルのしまりを促進し、仕上げ工程までの時間が大幅に短縮できます。

2. モルタル強度の増加

クイック・エースは、セメントを早強性に変えモルタルの初期強度が増加します。

3. 耐寒性の向上

クイック・エースは、モルタルの凝結を早めることから冬期のドライアウトを防止し、優れた耐寒性を発揮します。

4. 作業能率の向上

クイック・エースの量を加減することにより、しまり時間を自由に調節できるため、工程の無駄がなくなり能率が大幅に向上します。

5. コテ作業の向上

クイック・エースは非常に作業性が良く、コテ塗り作業が楽になります。

荷 姿

1袋 280g 入
1ケース 80袋詰め

クイック・エースの使用法

クイック・エースと材料を良く空合せをした後、適量の水を加えて練り上げて下さい。

標準使用量

モルタルの種類	対象	クイック・エースの使用量
既調合モルタル	調合品1袋	クイック・エース 1.6袋
軽量サンドモルタル	セメント1袋	クイック・エース 1袋
普通モルタル	セメント1袋	クイック・エース 1袋

①軽量・サンドモルタルとは発泡スチロールや、エバゴム等の人工軽量骨材を使用したモルタルです。

②クイック・エースの標準使用量は気温4°C~10°Cでのしまり時間が1/2に短縮する量です。

クイック・エース使用上の注意

- 混練りにはモルタルミキサーを使用して下さい。
- 気温0°C以下が予想される場合は、使用をさけて下さい。但し防凍剤との併用は可能です。
- 気温0°C~4°Cの場合や、しまり時間を1/2以下に縮めたい時は、標準使用量の2倍まで增量して使用して下さい。
- 強風や日射による急激な乾燥はさけて下さい。必要により養生等の基本工法は順守して下さい。
- メチルセルローズとの併用は、しまり時間が遅れます。
- 練り置き時間は60分以内として下さい。追加水をしての再混合はしまり時間が遅れます。

取扱い注意事項

- 水に濡れると大変滑りやすくなりますので、床にこぼれた場合は速やかに清掃して下さい。
- 目や口に入った場合は直ちに清水で洗って下さい。
- 吸い込んだ場合はうがい洗浄して下さい。
- 目的以外の用途には使用しないで下さい。

製造元



日塗工材株式会社

〒174-0043 東京都板橋区坂下2-13-18
TEL.03(5392)1007(代) FAX.03(5392)1023

特約店