

日藻の 遅延剤

特長

- ① 夏場の補修工事で、無添加のモルタルに比べて、1.5～2倍の凝結遅延効果により可使時間が延長され作業効率が向上します。
- ② 加水する必要がないので収縮が少なくなり、強度低下がありません。
- ③ 発泡しないのでピンホールが少なくなります。
- ④ 粘性が低下することにより、作業性が向上します。

荷姿

80g × 50袋 / 箱



標準使用量

プレミックス	補修材(25kg) 1袋当り	: 日藻の遅延剤	1袋
現場調合	セメント(25kg) 1袋当り	: 日藻の遅延剤	2袋

使用方法及び使用上の注意

- 材料に日藻の遅延剤を規定量加え、モルタルミキサーやハンドミキサー等で十分に練り混ぜてからご使用ください。
- 日藻の遅延剤は、標準使用量を厳守して下さい。
- 他の混和剤との併用は避けて下さい。(保水剤、接着増強剤は除く)
- 気温5°C以下での使用は避けて下さい。

性能試験

材令14日

項目	品質基準CM-2	プレミックスモルタル#20 遅延剤未混入	プレミックスモルタル#20 遅延剤(1袋)混入
軟度変化(%)	±20	-5.0	-11.7
耐ひび割れ性	ひび割れがないこと	なし	なし
耐衝撃性	ひび割れ・ はがれがないこと	なし	なし
曲げ強さ(N/mm ²)	5.0以上	7.3	7.3
圧縮強さ(N/mm ²)	10.0以上	23.6	23.6
付着強さ 標準養生(N/mm ²)	1.0以上	2.5	2.5

取扱上の注意

- 目や口に入った場合には直ちに清潔な水で洗い流して下さい。
- 吸入した場合はうがい洗浄し、直ちに新鮮な空気の所へ移動して下さい。
- 皮膚に付着した場合は清水で洗浄して下さい。
- 床等にこぼれた場合は、掃除機で吸い取るか、乾いたほうき、雑巾等で除いて下さい。
- 使用目的以外には使用しないで下さい。



〒174-0043 東京都板橋区坂下2丁目13番18号
TEL03-5392-1007 FAX03-5392-1023