

日藻の

かべモルガン

既調合軽量モルタル骨材

★ 軽量で作業性抜群

★ クラック防止

★ 工期の短縮

★ 断熱効果



 日藻五材株式会社

かべモルサンドの特長

- ★砂モルタルに比べ重さが1/2以下となることにより、取扱いが容易になり、作業能率が向上します。
- ★特殊繊維と無機及び弾性骨材の適性な調合により、耐クラック性が大巾に向上します。
- ★追っかけ塗り工法と、施工性の良さで、安価で経済的な軽量骨材です。
- ★有機溶剤シーラーも可能です。

■用途

- 一般木造建築の壁モルタル
- タイル下地モルタル

■施工方法

配合

壁モルタル

かべモルサンド1袋+セメント1袋+水18~19ℓ

タイル下地モルタル

かべモルサンド1/2+セメント1袋+水11~12ℓ
+エマルジョン接着剤0.75~1kg

※混練りは、かべモルサンドの1/2とセメントを空合せの後、多目の水で練って下さい。続いて、残りのかべモルサンドと適量の水を加えて練り上げます。

■塗り付け

- フェルト・ラスの張り具合を確認の上、コテ圧をきかして下げこすりをして下さい。次いで、追っかけで所定の厚みまで塗り付け、締め具合をみてからムラ直しを行い、平坦に仕上げます。
- 施工面積

塗り厚	施工面積
9mm	6.6㎡
16mm	4㎡
21mm	2.8㎡

■下地の種類

ラス下地・パネル工法・RC・ALC・ブロック


注意事項

- パネル工法下地や、RC・ALC・ブロックに施工する際は、シーラー処理をして下さい。
- コンクリート系下地やパネル工法下地への塗り付けは、下ごすりにタイル下地配合（セメント1袋、かべモルサンド1/2袋、エマルジョン0.75~1kg）で施工して下さい。
- 直射日光や強風による急激乾燥はさけて下さい。
- 塗り付け後、乾燥の激しい場合は翌日の散水養生を行って下さい。
- 気温3℃以下での施工はさけて下さい。
- タイル下地の場合は、7日以上養生期間を厳守して下さい。

取扱い注意事項

- ※粉じんが目に入らないようご注意ください。粉じんが目に入った状態で目を擦りますと眼球を傷つけることがあります。目に入った際には直ちに水で洗浄して下さい。又痛みが残る場合には専門医の治療を受けて下さい。
- ※当製品の粉じんをなるべく吸わないようにして下さい。使用頻度の高い場合には防じんマスクをご使用下さい。（尚、長期にわたり吸入致しますと呼吸器系疾患の原因になることがあります。）
- ※本製品はセメントモルタル用骨材です。他の用途には使用しないで下さい。

特約店

 日藻五材株式会社

〒174-0043 東京都板橋区坂下2-13-18
TEL.03(5392)1007(代) FAX.03(5392)1023