

ニュータイプの発泡スチロール骨材

カラーサンド

サクセス

下塗りモルタル用軽量骨材

《接着増強剤入り》

特長

■塗り易さ抜群

特殊無機セメントと保水剤の調合により、従来品にない作業性を有しています。

■キレツ防止効果

モルタルに弾力性を与え、収縮キレツを分散吸収します。

■優れた付着性

強力な接着保水剤の働きと、発泡スチロールの特性により下地・上塗りモルタルとの付着性が増強されます。

■難燃性骨材

難燃剤処理による特殊ポリスチレンフォームです。



標準使用方法

1. 配合

セメント 1袋 (25kg) + カラーサンド **サワセス** 1袋の割合で混合し、空合わせの後水12ℓ～13ℓを入れながら攪拌して下さい。

※(砂をスコップで1.2～1.8杯混入することも可能です。より強度が増します。)

2. 施工

(1)下地処理

下地の清掃を充分に行いシーラー処理、又は塗り付け30分前の水打ちを行って下さい。

(2)塗り付け

水が引けたらコテ圧をきかし、均一に塗り付けて下さい。

(3)養生

塗り付け後の翌日、又は乾燥の激しい場合は、当日に散水養生をして下さい。養生期間は2日～7日間程度です。

※適用下地 RC・ALC板・ラス下地・ブロック・パネル工法下地

3. カラーサンド **サワセス** モルタルの性能

| | | |
|--------|-------|-----------------------|
| モルタル比重 | | 1.06g/cc |
| 接着強度 | 材令28日 | 8.5kg/cm ² |
| 圧縮強度 | 〃 | 42kg/cm ² |
| 曲げ強度 | 〃 | 16kg/cm ² |
| 保水力 | 10分 | 91.4% |
| 塗布面積 | 5mm厚 | 7.5m ² |

4. カラーサンド **サワセス** の使用上の注意

○吸水の激しいALC板・ブロック・パネル工法下地には必ずシーラー処理をして下さい。

○配合は必ずカラーサンド **サワセス** 1袋単位で使用して下さい。

○強い直射日光や、強風による急激乾燥はさけて下さい。

○気温3℃以下での施工はさけて下さい。

取扱い注意事項


※当製品は消防法に定められた指定可燃物です。火気には十分に注意して下さい。

※初期消火には通常の火災と同様に水・粉末・炭酸ガス・砂等が有効です。

※粉じんを目に入れたり、吸い込まないようにご注意下さい。

目に入った際は直ちに清浄な水で洗眼して下さい。

※本製品はセメントモルタル用骨材です。他の用途には使用しないで下さい。

 日藻五材株式会社

〒174-0043 東京都板橋区坂下2-13-18
TEL.03(5392)1007(代) FAX.03(5392)1023

特約店