

網ゴスリ専用混和剤

日藻 強力エース

網ゴスリモルタルへの水打ち・シーラー処理等の面倒な下地調整を省力化します。

特 長

- 網ゴスリモルタルへの水打ち、シーラー処理等の面倒な下地調整が不要です。
- 下地の凹凸面に良くなじみ、密着性を高めます。
- 壁面の防水性を高め著しい吸水を抑えます。



標準使用量

plaster 1袋 (25kg)	日藻 強力エース 1/2袋 (40g)
現場調合モルタル セメント1袋 (25kg)	日藻 強力エース 1/2袋 (40g)


性能

	プレーンモルタル	日藻 強力エース混入
付着強さ (N/mm ²)	0.915	0.793
圧縮強さ (N/mm ²)	33	30.5
曲げ強さ (N/mm ²)	4.6	4.05


使用方法

■材料に^{日薬}強力エースを加えよく空合わせした後、適当量の水を加え練り上げてご使用下さい。

既調合



現場調合



荷姿

220g × 80袋 / 箱

注意事項

【使用上の注意】


- 標準使用量を厳守して下さい
- 著しい高温時、または強風下では下地へ若干の水打ちが必要となる場合があります。
- 特殊加工パネル使用の場合は、シーラー処理を厳守し、十分にコテ押さえを行って下さい。また、コンクリート下地への使用は避けて下さい。
- 仕上げモルタルには、ニューモルター・メトセルを使用されますと更に効果的です。

【取り扱い上の注意】

- 吸い込んだ場合はうがい洗浄して下さい。
- 目や口に入った場合には直ぐ水で最低15分間洗い流した後、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、直ちに多量の水を飲み、吐き出した後、医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合は、付着した部分を水で洗い流し、状況に応じ医師の診断を受けて下さい。
- 使用目的以外には使用しないで下さい。

◆本カタログの記載内容は予告なしに仕様や記載内容を変更する場合がありますのでご了承下さい。

◆本カタログ記載の内容(性能、データ等)は作成時点での弊社実験での測定値であり、実際の現場での数値、性能を保証するものではありません。

 日薬五材株式会社

〒174-0043 東京都板橋区坂下2-13-18
TEL.03(5392)1007(代) FAX.03(5392)1023