

## ポリマーセメント塗料

# 日藻セメンコート

日藻セメンコートは、コテを使わずにローラーで塗るだけで簡単に施工ができ、キレイなセメント色調の仕上がりになります。車庫やルーフバルコニーの床、建物の基礎壁等での手直しに最適な特殊ポリマー配合のセメント系塗料です。

### 特 長

- ローラー、刷毛での簡単施工(床、壁面)
- カビやコケの発生を軽減し、美観を保ちます。
- 耐久性、耐候性に優れ経年変化が少ない。



### 施 工 面 積

塗り厚	面積
0.5mm	10㎡

※1セットの施工面積

### 色 調 見 本



※印刷の為、実際の色とは多少相違する場合があります。また仕上がりは、施工・気象条件、下地の条件によっても異なる場合があります。

### 性 能

試験項目	測 定 結 果	
	材齢7日	材齢14日
接着強度	1.75N/mm <sup>2</sup>	2.00N/mm <sup>2</sup>
破壊箇所	M破壊	M破壊

透水試験 24時間透水率	プレーン	日藻セメンコート	日藻セメンコート (クリアトップ)
	100%	64.5%	58%

## 施工方法

### 下地処理

- ・下地の脆弱部は取り除き、汚れ・苔・土等は十分清掃して下さい。
- ・下地の乾燥を確認し、施工面に日藻プライマーを1㎡当り原液で150～300g塗布して下さい。気泡の出やすい下地には2回塗りをして下さい。
- ・日藻プライマーは完全乾燥させて下さい。  
※凹凸面は補修モルタル等で調整を行って下さい。

### 混練

- ・混和液3.4kgを容器(バケツ等)に全量を注いだ後、主材5kgを投入し攪拌機で3分程混ぜ合わせて下さい。
- ・混練り後、1セット30分以内を目安として使用して下さい。

### 塗り付け

- ・ローラーの入らない箇所、又は際などは刷毛で塗布した後、ローラーで全体の施工をして下さい。
- ・下地の透け具合を確認しながら重ね塗りを施して下さい。
- ・表面乾燥後(夏期で3時間後、冬期で12時間後を目安として下さい。)は、汚れの付きにくいスリッパ等に履き変えた後で、クリアトップ(保護材)を原液でローラーや刷毛で全体に塗り付けて下さい。

### 養生

- ・施工後3日間は雨、水かかり、汚れに注意し養生して下さい。

### 荷姿

1セット(主材5kg+混和液3.4kg+クリアトップ1kg) × 2/箱

## 注意事項

#### 【使用上の注意】


- 硬化不良を防ぐ為に5℃以下では使用しないで下さい。
- 施工完了から4時間程度、硬化に必要な気温を確保して下さい。
- 他の材料の混入は製品のバランスを崩す恐れがあるので、絶対にしないで下さい。

#### 【取り扱い上の注意】

- 目や口に入った場合には直ぐ水で最低15分間洗い流した後、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、直ちに多量の水を飲み、吐き出した後、医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合は、付着した部分を水で洗い流し、状況に応じ医師の診断を受けて下さい。
- 使用目的以外には使用しないで下さい。

◆本カタログの記載内容は予告なしに仕様や記載内容を変更する場合がありますのでご了承下さい。

◆本カタログ記載の内容(性能、データ等)は作成時点での弊社実験での測定値であり、実際の現場での数値、性能を保証するものではありません。



〒174-0043 東京都板橋区坂下2-13-18  
TEL.03(5392)1007(代) FAX.03(5392)1023

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	2110001
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	<a href="http://www.nsk-web.org/">http://www.nsk-web.org/</a>